



Titebond White Glue

Titebond White Glue este un adeziv alb extrem de puternic și economic, care se întărește mai rapid decât majoritatea altor adezivi comparabili. Formula sa versatilă este ideală pentru aplicații generale în prelucrarea lemnului, precum și pentru multe alte materiale poroase și semi-poroase. Titebond White Glue oferă o aderență inițială puternică și se întărește rapid, reducând timpul de prindere. Oferă o linie de adeziv translucidă, este excelent pentru șlefuire și nu este afectat de finisaje. Titebond White Glue este ușor de utilizat, non-toxic și se curăță cu apă.

Caracteristici și Beneficii

- Întărire rapidă - Legătură puternică
- Sigur - Fără vapori de solvenți
- Curățare cu apă și non-toxic
- Versatil
- Se usucă clar și incolor
- Se întărește mai rapid decât majoritatea altor adezivi albi



TDS_123-150_Titebond White_EN

Ghid de aplicare

- Temperatura de aplicare: Peste 10°C
- Timp de asamblare deschisă: 5 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)
- Timp total de asamblare: 10-15 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)
- Răspândire minimă necesară: 180 μm (tipic)
- Presiune de aplicare necesară: Suficientă pentru a aduna perfect îmbinările (de obicei, 2-6 bar pentru HPL, 7-11 bar pentru lemn moale, 8-12 bar pentru lemn de duritate medie și 12-17 bar pentru lemn dur)
- Metodă de aplicare: Poate fi ușor răspândit cu un distribuitor mecanic sau o pensulă, sau poate fi transferat în sticle de plastic pentru aplicații mai precise.
- Curățare: Cu o cârpă umedă cât timp adezivul este încă umed. Excesul uscat se răzuiește și se șlefuieste.

Rezistența la lipire ASTM D-905 (pe arțar dur)

Temperatură	Rezistență	Eșecul lemnului
Temperatura camerei:	3,550 psi	50%
Aproximativ 65°C peste noapte	1,600 psi	15%

Proprietăți fizice

Tip: Emulsie de acetat de polivinil	Solizi: 45%
COV calculat: 10,7 g/L	Stabilitate la îngheț/dezgheț: Stabil
Stare: Lichid	Viscozitate: 8.500 cps
Greutate pe litru: 1,1 kg	pH: 4,7
Culoare: Alb	Temperatura de crețizare: Pentru a asigura o aderență bună, 10°C este temperatura minimă recomandată pentru adeziv, aer și materiale în timpul aplicării.
Peliculă uscată: Translucidă	Viață de depozitare: 24 de luni în recipiente ermetice, la 24°C.
Punct de inflamabilitate: > 93°C	

Limitări

Titebond White Glue nu este destinat utilizării în exterior sau în condiții de umiditate ridicată. Pentru aplicații exterioare, utilizați Titebond III Ultimate Wood Glue sau Titebond II Premium Wood Glue. Nu este destinat aplicațiilor structurale sau celor care implică încărcături. Nu utilizați atunci când temperatura, adezivul sau materialele sunt sub 10°C. Înghețul nu ar trebui să afecteze funcționarea produsului, dar poate cauza îngroșarea acestuia. Agitarea ar trebui să readucă produsul la forma inițială. Citiți fișa cu date de siguranță (MSDS) înainte de utilizare. **A NU SE LĂSA SĂ ÎNGHEȚE.**

Atenționare

ATENȚIE: IRITANT PENTRU OCHI ȘI PIELE. Nu înghițiți. Nu permiteți contactul cu ochii sau contactul prelungit cu pielea.
PRIM AJUTOR: Dacă este înghițit, nu provocați vomă; contactați medicul. Dacă ajunge în ochi, clătiți cu apă timp de 15 minute. Spălați zonele de contact cu pielea cu săpun și apă. Dacă iritația persistă la nivelul ochilor sau pielii, contactați medicul. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Siguranță.
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

