



Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue

Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue este cel mai gros și cel mai rapid adevziv pe bază de apă disponibil pentru utilizarea cu materiale poroase și ne-poroase. Este ideal pentru lemn, ceramică, piatră, sticlă, materiale textile și majoritatea materialelor de tip craft.

Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue oferă o aderență inițială puternică și o viteză rapidă de întărire, dar permite realinierea pieselor de lucru. De asemenea, dezvoltă o legătură mai puternică decât lemnul în sine, se usucă transparent și nu este afectat de finisaje.

Descarcă Fisa Tehnică pentru Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue
 Vizionați video-ul Quick & Thick

Revised March 2016



Caracteristicile produsului

- De 2 ori mai rapid – De 3 ori mai gros decât adezivii PVA tradiționali
- Se usucă transparent – Vopsibil
- Ideal pentru atelierul de lemn, proiecte de acasă și craft
- Umple fisuri mici și goluri
- Nu este afectat de finisaje
- Șlefuire excelentă pe lemn
- Proiectat pentru aplicații interioare
- Curățare cu apă și non-toxic
- Incombustibil – Fără miros neplăcut
- Conform cu ASTM D4236

Proprietăți fizice

Tip: Aditiv tixotrop pentru acetat de polivinil

Stare: Lichid de vâscozitate mare

Culoare: Alb

Peliculă uscată: Transparentă

Conținut de solide: 60%

Viscozitate: 36.500 cps

pH: 4,8

Temperatura de creștere indică cea mai joasă temperatură recomandată la care adezivul, aerul și materialele pot fi în timpul aplicării, pentru a asigura o aderență optimă.

Proprietăți fizice

COV calculat: 2,4 g/L

Greutate per galon: 4,1 kg

Temperatura de creștere: Aproximativ 10°C

Punct de inflamabilitate: > 93°C

Stabilitate la îngheț/dezgheț: Stabil până la 2 cicluri

Durată de depozitare: 24 luni în recipiente bine închise, la 24°C

Ghid de aplicare

Temperatura de aplicare: Peste 10°C

Timp deschis de asamblare: 3-5 minute (la 21°C și 50% RH)

Timp total de asamblare: 10-15 minute (la 21°C și 50% RH)

Cantitate minimă necesară: Aproximativ 6 m²/l

Presiune de strângere necesară:

Lemn moale: 100-150 psi

Lemn mediu: 125-175 psi

Lemn tare: 175-250 psi

Metodă de aplicare:

Se poate utiliza sticle de plastic pentru aplicații fine; adezivul poate fi, de asemenea, întins cu rolă, aplicator sau pensulă.

Curățare: Cu o cârpă umedă cât timp adezivul este încă umed. Excesul uscat se îndepărtează prin răzuire și șlefuire.

Limitări

Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue nu este recomandat pentru utilizare în exterior sau în condiții de umiditate ridicată. Pentru aplicații exterioare, folosiți Titebond III Ultimate Wood Glue sau Titebond II Premium Wood Glue.

Nu este recomandat pentru aplicații structurale sau pentru sarcini de încărcare. Nu este recomandat pentru fotografii, îmbrăcăminte lavabilă, metale, plastice sau cauciuc.

Nu folosiți produsul atunci când temperatura, adezivul sau materialele sunt sub 10°C. Înghețul nu afectează funcționarea produsului, dar poate determina îngroșarea acestuia. Agitarea ar trebui să readucă produsul la forma originală.

Citiți FISA TEHNICĂ înainte de utilizare. Pentru lemn, șlefuiți bine zona lipită înainte de a aplica vopsea.

Depozitați la temperatura camerei.

Păstrați departe de copii.

Atenționări

Nu sunt necesare avertizări speciale. Vă rugăm să consultați Fișa cu Date de Siguranță (SDS) pentru informații suplimentare.

Informații pentru comandă

Cod produs	Dimensiune	Greutate	UPC	UPC Cutie	Unități per pachet	Pachete per palet
2403	Sticlă 237 ml (8 oz)	3,3 kg	037083024036	10037083024033	12	160

Notificare importantă

Recomandările noastre, dacă există, privind utilizarea acestui produs se bazează pe teste considerate a fi de încredere. Deoarece utilizarea acestui produs este în afara controlului producătorului, nu se oferă nicio garanție sau asigurare, expresă sau implicită, referitoare la utilizarea, manipularea sau rezultatele obținute prin folosirea acestuia, fie că sunt în conformitate cu instrucțiunile sau revendicate ca atare.

Producătorul își declină în mod expres orice responsabilitate în acest sens. De asemenea, nimic din conținutul acestui document nu trebuie interpretat ca o recomandare de utilizare a produsului în conflict cu legile existente sau brevetele care acoperă orice material sau utilizare.

2020 Bruck Street, Columbus, Ohio 43207
CUSTOMER SERVICE 1-800-669-4583
TECH SERVICE 1-800-347-4583
www.titebond.com

Franklin International

Distribuitor www.oblu.ro

Addict Grup Design Producție SRL

Recea, Maramureș, România

437225, Aleea Mocirei 6A

comenzi@oblu.ro

© 2025 Addict Grup



oblu.ro
magazin online de scule și utilaje

