



Titebond III Ultimate Wood Glue

Titebond III Ultimate Wood Glue este primul adeziv pentru lemn monocomponent, cu curățare cu apă, care este dovedit a fi impermeabil. Formula sa rezistentă la apă respectă specificațiile ANSI/HPVA Tip I și oferă o rezistență superioară a lipirii, un timp deschis de asamblare mai lung și o temperatură de aplicare mai scăzută.

Titebond III este non-toxic, fără solvenți și se curăță cu apă – fiind mai sigur de utilizat decât adezivii tradiționali impermeabili pentru lemn. Oferă o aderență inițială puternică, se șlefuiește ușor fără a se înmuia și este aprobat de FDA pentru contact indirect cu alimentele (tocătoare de bucătărie).

Cel mai performant adeziv pentru lemn – ideal atât pentru aplicații interioare, cât și exterioare.

Se conformează standardului ASTM D-4236.



Caracteristici ale produsului

- Respectă standardul ANSI/HPVA Tip I pentru rezistență la apă
- Formulă impermeabilă care se curăță cu apă
- Rezistență superioară – Aderență inițială puternică
- Proiectat pentru aplicații interioare și exterioare
- Timp mai lung de asamblare deschisă
- Temperatură mai redusă de aplicare
- Neafectat de finisaje
- Aprobat de FDA pentru contact indirect cu alimentele

Proprietăți fizice

Tip: Polimer avansat proprietar

Stare: Lichid

Culoare: Bej

Peliculă uscată: Maro deschis

Conținut de substanță solidă: 52%

Vâscozitate: 4.200 cps

Durată de depozitare: 24 de luni în recipiente bine închise, la temperaturi sub 24°C.

*Temperatura de crețizare indică cea mai mică temperatură recomandată la care adezivul, aerul și materialele pot fi în timpul aplicării, pentru a asigura o aderență bună.

COV calculat: 5,6 g/L

Greutate/litru: 1,1 kg

Temperatura de crețizare: Aproximativ 7°C

Punct de inflamabilitate: > 93°C

Stabilitate la îngheț/dezghet: Stabil

pH: 2,5

Rezistența la lipire ASTM D-905 (pe arțar dur)

Temperatură

Temperatura camerei

65°C peste noapte

Rezistență

4,000 psi

800 psi

Eșec al lemnului

57%

0%

Ghid de aplicare

Temperatura de aplicare: Peste 8°C

Timp de asamblare deschisă: 8-10 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)

Timp total de asamblare: 20-25 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)

Răspândire minimă necesară: Aproximativ 150 μm sau 6 m² per litru

Presiune minimă de strângere: Suficientă pentru a apropia bine îmbinările (în general, 7-10 bar pentru lemn moale, 9-12 bar pentru lemn mediu și 12-17 bar pentru lemn tare)

Metodă de aplicare: Sticle din plastic pentru aplicări fine; adezivul poate fi aplicat și cu un distribuitor cu rolă sau pensulă.

Curățare: Cu o cârpă umedă cât timp adezivul este încă umed. Excesul uscat se răzuiește și se șlefuieste.

Limitări

Nu este destinat pentru imersie continuă sau utilizare sub linia de plutire.

Nu este recomandat pentru aplicații structurale sau de susținere a greutateii.

A se utiliza doar când temperatura, adezivul și materialele sunt peste 7°C.

A se depozita sub 24°C; temperaturile mai ridicate pot duce la îngroșarea produsului și la reducerea duratei de valabilitate.

Dacă se îngroașă, agitați energic și loviți ferm sticla de o suprafață dură până când produsul revine la forma inițială.

Datorită variațiilor suprafețelor lemnului tratat, este recomandat să testați aderența.

Pentru cele mai bune rezultate la lipirea ușilor exterioare sau a lemnului exotic și uleios, contactați echipa noastră de asistență tehnică la 1-800-347-4583.

Citiți fișa cu date de siguranță (MSDS) înainte de utilizare.

A NU SE LĂSA SĂ ÎNGHEȚE. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

Atenționări

Nu sunt necesare avertizări. Vă rugăm să consultați Fișa cu Date de Siguranță pentru informații suplimentare.

Informații de comandă

Număr piesă	Dimensiune	Greutate	UPC	UPC cutie	Unități per pachet	Pachete per palet	
14109	8,13 litri PROjug	9,9 kg		037083141092	037083141092	1	60
1411	37,5 g Sticlă	0,28 kg		037083014112	10037083014119	50	160
1412	120 g Sticlă	0,19 kg		037083014129	10037083014126	12	270
1413	240 g Sticlă	0,36 kg		037083014136	10037083014133	12	160
1414	480 g Sticlă	0,7 kg		037083014143	10037083014140	12	100
1415	0,95 litri Sticlă	0,71 kg		037083014150	10037083014157	6	88
1416	3,8 litri Sticlă	0,89 kg		037083014167	10037083014164	2	63
1417	18,9 litri Galeată	22,3 kg		037083014174		1	24
1418	208 litri Butoi	249,5 kg				1	4
18000	37,5 g Sticlă	0,2 kg		037083014112	20037083014116	30	150

Notificare importantă:

Recomandările noastre, dacă există, pentru utilizarea acestui produs se bazează pe teste considerate a fi fiabile. Având în vedere că utilizarea acestui produs este în afara controlului producătorului, nu se oferă nicio garanție sau responsabilitate, expresă sau implicită, cu privire la utilizarea acestuia sau efectele accidentale ale utilizării, manipulării sau posesiei sale, sau rezultatele care vor fi obținute, indiferent dacă sunt respectate instrucțiunile sau nu. Producătorul renunță în mod expres la orice responsabilitate în acest sens. Mai mult, nimic din cele conținute aici nu va fi interpretat ca o recomandare de a utiliza vreun produs în conflict cu legile și/sau brevetele existente care acoperă orice material sau utilizare.

Producător

Franklin International Inc, 2020 Bruck Street

Columbus, Ohio USA 43207

Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



Distribuitor www.oblu.ro

Addict Grup Design Producție SRL

Recea, Maramureș, România

437225, Aleea Mocirei 6A

comenzi@oblu.ro