



Titebond II Premium Wood Glue

Titebond II Premium Wood Glue este singura marcă de top, dintr-un singur component, de adeziv pentru lemn care îndeplinește specificațiile de rezistență la apă ANSI Tip II. Este ideal pentru proiecte de lucru cu lemnul în exterior, inclusiv mobilier de exterior, case pentru păsări, cutii poștale, ghivece și mese de picnic.

Titebond II Premium oferă o aderență inițială puternică, timp rapid de întărire, rezistență superioară și o excelentă șlefuire. Este aprobat de FDA pentru contact alimentar indirect (tăvi pentru tăiat) și este ideal pentru sisteme de lipire prin frecvență radio (R-F).

Se conformează standardului ASTM D-4236.



Caracteristici ale produsului:

- Primul adeziv pentru lemn monocomponent care îndeplinește standardul ANSI Tip II de rezistență la apă.
 - Proiectat pentru utilizare la exterior.
 - Excelente proprietăți de șlefuire.
 - Neafectat de finisaje.
 - Aprobat de FDA pentru contact indirect cu alimentele.
 - Ideal pentru sisteme de lipire cu frecvență radio (R-F) și presă la cald.
- Se curăță ușor cu apă.

Proprietăți fizice

Tip: Acetat de polivinil reticulabil

Stare: Lichid

Culoare: Crem de miere

Peliculă uscată: Translucidă, galbenă

Stabilitate la îngheț/dezghet: Stabilă

Vâscozitate: 4.000 cps

Durată de depozitare: 24 de luni în recipiente bine închise, la 24°C.

Temperatura de creștere indică cea mai mică temperatură recomandată la care adezivul, aerul și materialele pot fi în timpul aplicării pentru a asigura o lipire bună

COV calculat: 5,5 g/L

Greutate: 1,09 kg/L

Temperatura de creștere: Aproximativ 13°C

Conținut de substanțe solide: 48%

Punct de inflamabilitate: > 93°C

pH: 3,0

Rezistența lipiturii conform ASTM D-905 (pe arțar tare)

Temperatură

Temperatura camerei

65°C. Peste noapte

Rezistență

3,750 psi

1,750 psi

Eșec al lemnului:

72%

6%

Ghid de aplicare

Temperatura de aplicare: Peste 13°C

Timp deschis de asamblare: 3-5 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)

Timp total de asamblare: 10-15 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)

Cantitate minimă recomandată: Aproximativ 150 μm sau 6,1 m²/L

Presiune minimă de strângere: Suficientă pentru a aduce îmbinările bine împreună (în general, 7-10 bari pentru lemn moale, 8,5-12 bari pentru lemn de densitate medie și 12-17 bari pentru lemn tare)

Metodă de aplicare: Sticle din plastic pentru aplicații fine; adezivul poate fi aplicat și cu un distribuitor cu rolă sau cu o pensulă.

Curățare: Cu o cârpă umedă cât timp adezivul este încă umed. Excesul uscat se îndepărtează prin răzuire și șlefuire.

Limitări

Titebond II Premium Wood Glue nu este destinat pentru imersie continuă sau utilizare sub linia apei.

Nu este potrivit pentru aplicații structurale sau portante.

Nu utilizați dacă temperatura adezivului, a materialelor sau a mediului este sub 13°C.

Înghețul poate să nu afecteze funcționalitatea produsului, dar poate duce la îngroșare. Agitarea ar trebui să îi redea consistența inițială.

Datorită variațiilor suprafețelor lemnului tratat, se recomandă testarea aderenței înainte de utilizare.

Pentru cele mai bune rezultate la lipirea lemnului exotic sau uleios, cum ar fi Ipe și Teak, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență tehnică la 1-800-347-4583.

Citiți fișa cu date de siguranță (MSDS) înainte de utilizare.

A nu se lăsa să înghețe.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Atenționări

ATENȚIE: IRITANT PENTRU OCHI ȘI PIELE. Conține clorură de aluminiu. Nu înghițiți. Evitați contactul cu ochii sau contactul prelungit cu pielea.

PRIM AJUTOR: Dacă este înghițit, nu provocați vărsături; contactați medicul. Dacă intră în contact cu ochii, clătiți cu apă timp de 15 minute. Spălați zonele de contact cu pielea cu apă și săpun. Dacă iritația persistă, contactați medicul.

Pentru informații suplimentare, consultați Fisa cu date de siguranță.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

Număr parțial	Dimensiune	Greutate	UPC	UPC Cutie	Unități pe Pachet	Pachete pe Palet
50009	8,13 L PROjug	9,73 kg	037083500097	037083500097	1	60
5001	35,4 g Sticlă	0,28 kg		50	160	1
5002	113,4 g Sticlă	1,82 kg	037083050028	10037083050025	12	270
5003	226,8 g Sticlă	3,51 kg	037083050035	10037083050032	12	160
5004	473,2 g Sticlă	6,81 kg	037083050042	10037083050049	12	100
5005	946,4 g Sticlă	7,30 kg	037083050059	10037083050056	6	88
5006	3,79 L Bidon	8,74 kg	037083050066	10037083050063	2	63
5007	18,93 L Galeată		21,91 kg	037083050073	-	1
5008	208,2 L Butoi	244,2 kg	-	-	-	1

Notificare importantă: Recomandările noastre, dacă există, pentru utilizarea acestui produs se bazează pe teste considerate a fi fiabile. Deoarece utilizarea acestui produs este în afara controlului producătorului, nu se oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, în ceea ce privește utilizarea sa sau efectele incidente asociate cu utilizarea, manipularea sau deținerea acestuia sau rezultatele obținute, fie conform instrucțiunilor, fie susținute ca atare. Producătorul respinge în mod expres responsabilitatea pentru aceste aspecte. Mai mult, nimic din cele de mai sus nu va fi interpretat ca o recomandare de a utiliza orice produs în contradicție cu legile existente și/sau brevetele ce acoperă orice material sau utilizare.

Producător

Franklin International Inc, 2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



magazin online de scule și utilaje



Distribuitor www.oblu.ro
Addict Grup Design Producție SRL
Recea, Maramureș, România
437225, Aleea Mocirei 6A
comenzi@oblu.ro