



Titebond Original Wood Glue

Titebond Original Wood Glue este standardul industriei pentru prelucrarea lemnului. Oferă o aderență inițială puternică și o viteză rapidă de întărire, reducând timpul de presare. De asemenea, formează o legătură mai puternică decât lemnul însuși, oferă excelente proprietăți de șlefuire și nu este afectat de finisaje.

Titebond Original poate ajuta orice tâmplar să obțină rezultate de aspect profesional. Este ideal pentru lemn, plăci din fibră tare, placaj, piele, țesături și majoritatea materialelor poroase.

Titebond Original este ușor de utilizat, non-toxic și se curăță cu apă.

Se conformează standardului ASTM D-4236.



Caracteristici ale produsului:

- Setare rapidă – Reduce timpul de presare
- Lipire mai puternică decât lemnul
- Rezistent la solvenți
- Excelente proprietăți de șlefuire
- Neafectat de finisaje
- Curățare ușoară cu apă
- Aprobata de FDA pentru contact indirect cu alimentele

Proprietăți fizice

Tip: Emulsie de rășină alifatică

COV calculat: 10,7 g/L

Stare: Lichid

Greutate: 1,1 kg/L

Culoare: Galben

Temperatura de creștere: Aproximativ 10°C

Peliculă uscată: Translucidă

Temperatura de creștere indică cea mai mică temperatură recomandată la care adezivul, aerul și materialele pot fi în timpul aplicării pentru a asigura o lipire bună

Punct de inflamabilitate: > 93°C

Conținut de substanțe solide: 46%

Stabilitate la îngheț/dezghet: Stabilă

Vâscozitate: 3.200 cps

pH: 4,0

Durată de depozitare: 24 de luni în recipiente bine închise, la 24°C

Rezistența lipiturii conform ASTM D-905 (pe arțar tare)

Temperatură

Temperatura camerei

65°C. Peste noapte

Rezistență

3,650 psi

1,250 psi

Eșec al lemnului:

68%

1%

Ghid de aplicare

Temperatura de aplicare: Peste 10°C

Timp deschis de asamblare: 4-6 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)

Timp total de asamblare: 10-15 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)

Cantitate minimă recomandată: Aproximativ 150 μm sau 6,1 m²/L

Presiune minimă de strângere: Suficientă pentru a aduce îmbinările bine împreună (în general, 7-10 bari pentru lemn moale, 8,5-12 bari pentru lemn de densitate medie și 12-17 bari pentru lemn tare)

Metodă de aplicare: Sticle din plastic pentru aplicații fine; adezivul poate fi aplicat și cu un distribuitor cu rolă sau cu o pensulă.

Curățare: Cu o cârpă umedă cât timp adezivul este încă umed. Excesul uscat se îndepărtează prin răzuire și șlefuire.

Limitări

Titebond II Premium Wood Glue nu este destinat pentru imersie continuă sau utilizare sub linia apei.

Nu este potrivit pentru aplicații structurale sau portante.

Nu utilizați dacă temperatura adezivului, a materialelor sau a mediului este sub 13°C.

Înghețul poate să nu afecteze funcționalitatea produsului, dar poate duce la îngroșare. Agitarea ar trebui să îi redea consistența inițială.

Datorită variațiilor suprafețelor lemnului tratat, se recomandă testarea aderenței înainte de utilizare.

Pentru cele mai bune rezultate la lipirea lemnului exotic sau uleios, cum ar fi Ipe și Teak, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență tehnică la 1-800-347-4583.

Citiți fișa cu date de siguranță (MSDS) înainte de utilizare.

A nu se lăsa să înghețe.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Atenționări

ATENȚIE: IRITANT PENTRU OCHI ȘI PIELE. Nu înghițiți. Evitați contactul cu ochii sau contactul prelungit cu pielea.

PRIM AJUTOR: Dacă este înghițit, nu provocați vărsături; contactați medicul. Dacă intră în contact cu ochii, clătiți cu apă timp de 15 minute. Spălați zonele de contact cu pielea cu apă și săpun. Dacă iritația persistă, contactați medicul.

Pentru informații suplimentare, consultați Fisa cu date de siguranță.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

Informații pentru comandă

Număr parțial	Dimensiune	Greutate	UPC	UPC Cutie	Unități pe Pachet	Pachete pe Palet	
50609	8,13 L PROjug	9,63 kg	037083506099	037083506099	037083506099	1	60
5062	113,4 g Sticlă	1,80 kg	037083050622	037083050622	10037083050629	12	270
5063	226,8 g Sticlă	3,48 kg	037083050639	037083050639	10037083050636	12	160
5064	473,2 g Sticlă	6,74 kg	037083050646	037083050646	10037083050643	12	100
5065	946,4 g Sticlă	6,53 kg	037083050653	037083050653	10037083050650	6	88
5066	3,79 L Bidon	8,63 kg	037083050660	037083050660	10037083050667	2	63
5067	18,93 L Galeată	21,65 kg	037083050677	037083050677	-	1	24
5068	208,2 L Butoi	244,3 kg	037083050684	037083050684	-	1	4

Notificare importantă: Recomandările noastre, dacă există, pentru utilizarea acestui produs se bazează pe teste considerate a fi fiabile. Deoarece utilizarea acestui produs este în afara controlului producătorului, nu se oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, în ceea ce privește utilizarea sa sau efectele incidente asociate cu utilizarea, manipularea sau deținerea acestuia sau rezultatele obținute, fie conform instrucțiunilor, fie susținute ca atare. Producătorul respinge în mod expres responsabilitatea pentru aceste aspecte. Mai mult, nimic din cele de mai sus nu va fi interpretat ca o recomandare de a utiliza orice produs în contradicție cu legile existente și/sau brevetele ce acoperă orice material sau utilizare.

Producător

Franklin International Inc, 2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



magazin online de scule și utilaje



Distribuitor www.oblu.ro
Addict Grup Design Producție SRL
Recea, Maramureș, România
437225, Aleea Mocirei 6A
comenzi@oblu.ro