

Titebond Cold Press Veneer

Titebond Cold Press pentru furnir este o alternativă economică și de înaltă calitate la cimentul de contact pentru lipirea la scară largă a furnirelor pe suprafețe plane. Este formulat special pentru laminarea la rece a lemnului pe lemn masiv, panouri din particule, MDF, placaj și alte materiale poroase. Titebond Cold Press oferă o viteză moderată de întărire, o linie de adeziv translucidă și nu conține emisii dăunătoare sau corozive, tipice pentru majoritatea adezivilor de contact. De asemenea, previne trecerea prin furnirurile de lemn cu fibră deschisă sau neacoperite.



TDS_123-141_Titebond Cold Press Veneer_EN

Caracteristici ale produsului

- Alternativă economică la cimentul de contact
- Formulată pentru a minimiza „trecerea prin”
- Viteză moderată de întărire
- Fără vapori dăunători
- Sigur - noninflamabil

Proprietăți fizice

Tip: Emulsie PVA modificată

Stare: Lichid

Culoare: Bej

Peliculă uscată: Maro închis

Conținut de substanță solidă: 42%

Vâscozitate: 4.500 cps

Durată de depozitare: 12 luni în recipiente bine închise la 21°C

*Temperatura de crețizare indică cea mai mică temperatură recomandată la care adezivul, aerul și materialele pot fi în timpul aplicării, pentru a asigura o aderență bună.

COV calculat: 2,0 g/L

Greutate pe litru: 1,1 kg

Temperatura de crețizare: Aproximativ 10°C

Punct de inflamabilitate: > 93°C

Stabilitate la îngheț/dezgeț: Stabil

pH: 4,9

Rezistența la lipire ASTM D-905 (pe arțar dur)

Temperatura: Temperatura camerei

Temperatura: 65°C peste noapte

Rezistență: 1.723,4 bar (2.508 psi)

Rezistență: 0,45 bar (656 psi)

Eșecul lemnului: 6%

Eșecul lemnului: 0%

Ghid de aplicare

Temperatura de aplicare: Peste 10°C

Timp de asamblare deschisă: 15 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)

Timp total de asamblare: 15-20 minute (la 21°C și 50% umiditate relativă)

Răspândire minimă necesară: Aproximativ 150 μm sau 6 m² per litru

Presiune de aplicare necesară: 7-17 bar, în funcție de substraturi

Metodă de aplicare: Pentru o acoperire mai consistentă, se recomandă utilizarea unui distribuitor mecanic.

Curățare: Cu o cârpă umedă cât timp adezivul este încă umed. Excesul uscat se răzuiește și se șlefuieste.

Limitări

Titebond Cold Press pentru furnir este proiectat special pentru lipirea furnirelor și nu este potrivit pentru alte tipuri de aplicații de asamblare. Nu se recomandă pentru utilizare în exterior sau în condiții de umiditate ridicată. Nu utilizați atunci când temperatura, adezivul sau materialele sunt sub 10°C. Înghețul nu ar trebui să afecteze funcționarea produsului, dar poate cauza îngroșarea acestuia. Agitarea ar trebui să readucă produsul la forma inițială. Citiți fișa cu date de siguranță (MSDS) înainte de utilizare.

NOTĂ: AMESTECAȚI PRODUSUL ÎNAINTE DE UTILIZARE PENTRU A ASIGURA UNIFORMITATEA.

A NU SE LĂSA SĂ ÎNGHEȚE.

Atenționări

ATENȚIE: IRITANT PENTRU OCHI ȘI PIELE. Conține oxydipropyl dibenzoat. Nu înghițiți. Nu permiteți contactul cu ochii sau contactul prelungit cu pielea.

PRIM AJUTOR: Dacă este înghițit, nu provocați vomă, contactați medicul. Dacă ajunge în ochi, clătiți ochii cu apă timp de 15 minute. Spălați zonele de contact cu pielea cu săpun și apă. Dacă iritația persistă la nivelul ochilor sau pielii, contactați medicul. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Siguranță.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

Informații de comandă

Număr piesă	Dimensiune	Greutate	UPC	UPC cutie	Unități per pachet	Pachete per palet
5175	0,95 litri Sticlă	7,1 kg	037083051759	10037083051759	1	68
5176	3,8 litri Sticlă	8,9 kg	037083051766	10037083051766	2	63
5177	18,9 litri Galeată	22,2 kg	037083051773	12451783	1	24
5178	208 litri Butoi	247,9 kg	14		1	4

Notificare importantă:

Recomandările noastre, dacă există, pentru utilizarea acestui produs se bazează pe teste considerate a fi fiabile. Având în vedere că utilizarea acestui produs este în afara controlului producătorului, nu se oferă nicio garanție sau responsabilitate, expresă sau implicită, cu privire la utilizarea acestuia sau efectele accidentale ale utilizării, manipulării sau posesiei sale, sau rezultatele care vor fi obținute, indiferent dacă sunt respectate instrucțiunile sau nu. Producătorul renunță în mod expres la orice responsabilitate în acest sens. Mai mult, nimic din cele conținute aici nu va fi interpretat ca o recomandare de a utiliza vreun produs în conflict cu legile și/sau brevetele existente care acoperă orice material sau utilizare.

Producător:

Franklin International Inc, 2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



Distribuitor www.oblu.ro
Addict Grup Design Producție SRL
Recea, Maramureș, România
437225, Aleea Mocirei 6A
comenzi@oblu.ro
© 2025 Addict Grup